EIZOLA

Изоляционные картоны IZOFLOX

Жесткие картоны

Жесткие картоны IZOFLOX-120 и IZOFLOX-120 Віо Жесткие картоны применяются в качестве прокладок, тепловых экранов, футеровок печей и теплоизоляционных слоев в оборудовании и строительстве.

При необходимости данным картонам можно придать нужную форму, слегка намочив лист водой и зафиксировать форму после сушки.

При первом нагреве при температуре около +300 С жесткие картоны могут выделять небольшой дым, образованный за счет выгорания органики, который вскоре исчезает и больше не появляется.

Формованные картоны

Картоны IZOFLOX-126S, IZFLOX-126S Bio и IZOFLOX-135, произведенные методом формования, имеют низкую теплопроводность и применяются в качестве прокладок, изоляционных слоев и т.п. Эти картоны способны длительное время находиться в зоне открытого огня.

Гибкие картоны

Для изоляции кривых поверхностей используются гибкие картоны IZOFLOX-120S и IZOFLOX-120S Віо. Так же они применяются для футеровок печей, изоляции изложниц, наполнителей огнеупорных дверей и как внутренний слой компенсаторов для сиситем высокотемпературных газов.

Наименование	•	6		<u> </u>	• • •	\Diamond	← →	‡
IZOFLOX-120	+1200	+1350	0,2	22	1000	листы	1000x1000 1100x1100	2-10
IZOFLOX-120 Bio	+1200	+1300	0,22	23	1100	листы	1000x1000	2-10
IZOFLOX-120S	+1200	+1350	0,08	8-12	200	рулоны	600; 1000; 1200	0,5-6
IZOFLOX-120S Bio	+1000	+1250	0,16	8-12	200	рулоны	600; 1000; 1200	0,5-6
IZOFLOX-126S	+1260	+1350	0,13	3	280-450	листы	1000x500 1000x750 1200x600 1200x1000	5-25
IZOFLOX-126S Bio	+1000	+1250	0,20	3	280-450	листы	1000x500 1000x750 1200x600 1200x1000	5-25
IZOFLOX-135S	+1350	+1450	0,16	3	320-350	листы	1200x600 1200x1000	5-25

